

Kategória korrozivitás	Példák tipikus mérsékelt égövi környezetekre (csak tájékoztatásul)	
	kívül	belül
C1 nagyon alacsony		Fűtött, tiszta légkörű épületek, pl. irodák, üzletek, iskolák, szállodák.
C2 csökkentett	Alacsony mértékben szennyezett légkör. Főleg falun lévő földek.	Fűtés nélküli épületek, ahol kondenzáció léphet fel, pl. raktárak, tornatermek.
C3 közepes	Városi és ipari légkör, közepes kénoxid (IV) szennyezés. Alacsony sótartalmú tengerparti területek.	Magas páratartalmú és némi légszennyezéssel járó gyártóhelyiségek, pl. élelmiszeripari létesítmények, mosodák, sörfőzdék, tejüzemek.
C4 magas	Ipari és part menti területek közepes sótartalommal.	Vegyi üzemek, uszodák, hajó- és csónakjavító telepek.
C5 nagyon magas	Magas páratartalmú és agresszív légkörű ipari felületek és magas sótartalmú tengerparti felületek.	Épületek vagy felületek szinte folyamatos páralecsapódással és nagyfokú szennyezéssel.
CX extrém	Magas sótartalmú tengerparti területek és ipari területek extrém páratartalommal és agresszív légkörrel, valamint szubtrópusi és trópusi légkörrel.	Ipari felületek extrém páratartalommal és agresszív légkörrel.

korrózió, ezért nem ajánlott a sűrűdési eszközök használata a terméktároló területek közelében. Erre a célra alkalmas eszközök az ütőollók vagy a fémvágó fűrészek. Ügyelni kell arra, hogy az összeszereléshez használt eszközök jó állapotban legyenek, és ne okozzanak kárt az anyagban. Ha szükségessé válik a

KARBANTARTÁS

1. Festékbevonat, az anyag típusától függően, az EN ISO 12944-2 szabvány szerinti környezeti besorolásnak megfelelő éghajlati viszonyoknak való kitettség következtében megváltozik. Annak érdekében, hogy a festékbevonat a lehető legjobb állapotban maradjon, a táblát a garanciális védelem időtartama alatt rendszeresen mosni és karbantartani kell, és el kell szigetelni a terméket a korróziót vagy magas szennyeződések okozó anyagokkal való érintkezéstől.

2. A lemez megjelenésében vagy minőségében nemkívánatos változások következhetnek be, ha a lemez különösen zord vagy kemény éghajlati körülményeknek van kitéve, mint például magas UV sugárzás, káros füstök közvetlen kibocsátása vagy a lemez felületén lévő, esővel le nem mosható lerakódások.

3. A lemezek összeszerelésének befejezésekor különös figyelmet kell fordítani a burkolat sérülésére, és minden szegecset, szegecset, csavart és egyéb különféle építési hulladékot el kell távolítani.

4. Minden felfedezett korróziós foltot azonnal védőfestékkel kell lefedni.

5. 1 év használat után ajánlott a tábla ellenőrzése az elhasználódás mértékének megállapítása, az esetleges sérülések karbantartása, a sérülések megszüntetése, a

szennyeződések és lerakódások. Célszerű kimosni azokat a helyeket is, ahol a szennyeződések lerakódnak, és amelyek nem tisztulnak meg természetes úton (például vízvívárgás). A tetőmosás és -karbantartás gyakoriságának a tető szennyeződésének ütemétől, a lerakódások típusától és a tető üzemeltetési környezetétől kell függenie. A tető mosásához és karbantartásához kizárólag az ilyen munkákra szánt tisztítószereket és karbantartó termékeket szabad használni. A Vevő köteles dokumentálni a karbantartási munkálatokat, és a Blachotrapez minden egyes kérésére benyújtani az erről szóló igazolást. Javasoljuk, hogy a tető karbantartásával kapcsolatos munkákat ilyen jellegű munkákkal foglalkozó szakcégekkel végeztessék el. 6. A leveleket, füvet, földet és egyéb tárgyakat el kell távolítani a termék felületéről. 7. Azokat a helyeket, ahol szennyeződések és lerakódások halmozódnak fel, és ahol a burkolatot nem mossa rendszeresen az eső, pl. a tartóoszlopok alatt, meg kell tisztítani. 8. A termék felszerelését úgy kell elvégezni, hogy a lehető legkevesebb vasalást kell végezni a már felszerelt lapokon, szem előtt tartva a festékbevonat károsodásának kockázatát. 9. A tetőn való közlekedéskor a talpazatot a hullám alján kell elhelyezni, hogy ne keletkezzen deformáció. Különösen ügyelni kell arra, hogy a talpakon ne maradjanak a lap vágása és feldolgozása utáni maradványok vagy egyéb szennyeződések. A lap vágásából származó forgácsok és egyéb szennyeződések, amelyek a talpba impregnálódtak, a lapon járás közben károsíthatják a festékbevonatot. Puha talpú lábbel

**A fenti ajánlások be nem tartása a panaszok elutasításához vezethet.
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a
következő telefonszámon: tel.: 0040 753 560 560 vagy ezen az email
címen: calitate@blacho.ro / blacho@blacho.ro**



BLACHOTRAPEZ S.R.L.
 430015 Baia Mare, str. Fabricii 8A
 tel. +40 362 422 906, fax +40 362 422 906
 CIF: RO 26610878; ORC: J24/162/2010
 e-mail: blacho@blacho.ro

GARANCIAJEGY Száma _____

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLADUR® Wrinkle Mat PLUS <input type="checkbox"/> Aluminium Poliester Standard 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Superior HB C1-C3 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Superior HB C4 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLADUR® Relief IceCrystal C1-C3 <input type="checkbox"/> PLADUR® Relief Textured (WOOD) C1-C3
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLADUR® Wrinkle Mat C1-C3 <input type="checkbox"/> Crystal AM 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLADUR® Relief Textured (WOOD) C1-C3 <input type="checkbox"/> PLADUR® RAL Premium C1-C3 <input type="checkbox"/> Poliester Standard MAT AM 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLADUR® Relief IceCrystal C4 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aluzinc 185 + SPE(Easy film) <input type="checkbox"/> PLADUR® RAL Premium C4 <input type="checkbox"/> Super Poliester R-MAT 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLADUR® Wrinkle Mat C4 <input type="checkbox"/> Poliester Standard Mat INNOVA 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Poliester Standard RAL - Luciu <input type="checkbox"/> Zinkomag <input type="checkbox"/> Poliester RAL Oak Gold 	

DÁTUM TERMÉK

**A GARANCIA A TELJESÍTÉS
 UTÁN ÉRVÉNYES
 AZ ÉRTÉKESÍTÉS HELYÉN**

Rendelési szám:
 Számla száma:
 Anyag:
 Mennyiség, mértékegység:
 Profil:
 Szín:

Kijelentem, hogy megkaptam a garanciális előírásokat, a szállítási, tárolási, karbantartási és összeszerelési útmutatót.

Az ügyfél aláírása

Dátum, cím, bélyegző és az eladó aláírása

Garancia szám:
 Számla sz: (Blachotrapez):
 Rendelés sz. (Blachotrapez):

Az ügyfél neve,és aláírása

A telepítés dátuma:

1. A szerelő neve /a szerelést végző cég neve
2. A telepítést a és a között végezték.
3. A telepítés helye (település, utca, épületszám).....
4. § A telepítésért felelős személy megerősítése

A GARANCIA AZ ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉST KÖVETŐEN ÉRVÉNYES 1 / 4

**CUPONUL
 DE RETUR**

Material	Grosimea stratului de acoperire - Fața A	Clasificarea mediului	Garanție pentru perforații	Garanție pentru exfolierea stratului de vopsea
PLADUR® Wrinkle Mat Plus	50 μm	C4	60 év	30 év
Superior HB	50 μm	C4	55 év a C1-C3 kibocsátási oszt. esetében 45 év a C4 kibocsátási osztály esetében	15 év
Crystal AM	50 μm	C3	40 év	20 év
PLADUR® Relief IceCrystal	36 μm	C4	50 év a C1-C3 kibocsátási oszt. esetében 30 év a C4 kibocsátási oszt. esetében	20 év
PLADUR® Relief Textured (WOOD)	36 μm	C4	50 év a C1-C3 kibocsátási oszt. esetében 35 év a C4 kibocsátási oszt. esetében	20 év
PLADUR® Wrinkle Mat	35 μm	C4	40 év a C1-C3 kibocsátási oszt. esetében 20 év a C4 kibocsátási oszt. esetében	20 év
Poliester Standard Mat INNOVA	35 μm	C3	20 év	10 év
Aluzinc 185 + SPE (Easy film)	-	C4	25 év	-
Poliester Standard MAT AM	35 μm	C3	35 év	15 év
PLADUR® RAL Premium	25 μm	C4	35 év a C1-C3 kibocsátási oszt. esetében 25 év a C4 kibocsátási oszt. esetében	15 év
Super Poliester R-MAT	25 μm	C3	25 év	10 év
Poliester Standard RAL - Luciu	25 μm	C3	10 év	10 év
Zinkomag	-	C3	10 év	-
Aluminium Poliester Standard	25 μm	indice 3 categoria 4a	60 év	30 év
Poliester RAL Oak Gold (imitatie lemn)	20-40 μm	C3	10 év	10 év

GARANCIA FELTÉTELEK

1. A burkolat felszerelését a termék Blachotrapez raktárból való kiadásának napjától számított 3 hónap lejártá előtt kell elvégezni, a hatályos előírások, a műszaki és építési előírások és a jó építési gyakorlat szerint. A garanciát a beépítési munkák befejezését követő 14 napon belül kell bejegyezni. 2. A garanciális védelem kizárólag olyan károkat terjed ki, amelyek a termék minőségi hibájából erednek, és nem a szokásos elhasználódásból adódnak. 3. A garancia a megvásárolt asztal teljes felületének min. 5%-át kitevő hiba esetén érvényes. 4. A garancia a megvásárolt asztal teljes felületének min. 5%-át kitevő hiba esetén érvényes. 5. A garancia azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a megfelelő összeszerelési útmutató és a www.blacho.ro weboldalon elérhető termékadatlap szerint, a minimális dőlésszög figyelembevételével szereltek össze. Az építési szerkezetnek biztosítania kell a víz szabad elvezetését a termék felületéről. 6. A Blachotrapez azt javasolja a vevőnek, hogy a beruházás megvalósításához szükséges összes anyagot egy megrendelésben vásárolja meg. További megrendelések esetén árnyalatnyi eltérések előfordulhatnak.

7. A Blachotrapez termékek ajánlott laphosszúságait a www.blacho.ro weboldalon elérhető megfelelő termékadatlap szerint kell használni. A Termék Adatlapon ajánlottnál hosszabb lapok növelik a szállítás, feldolgozás és összeszerelés során a mechanikai sérülés kockázatát. A túl hosszú lapok deformálódhatnak. Ez a gyártási technológiával és az anyag hőmérséklet változás hatására bekövetkező tágulásával függ össze. 8. Összeszerelés előtt ellenőrizni kell az egyes lemezek és a feldolgozott lemezek színárnyalatát. 9. A lemezek megmunkálásánál a megengedett üzemi hőmérséklet gépi megmunkálás esetén nem lehet +10°C, kézi megmunkálás esetén +5°C alatt. 10. A lemezek megmunkálásánál a megengedett üzemi hőmérséklet nem lehet +10°C alatt. A termék összeszerelésének befejezése után minden vágott élnek (beleértve a gyári éleket is) megfelelően védve kell maradnia javítóakkal. 11. A termék összeszereléséhez kizárólag a BLACHOTRAPEZ által szállított szögeket, csavarokat és szerelvényeket szabad használni. 12. A jelen jótállás szerinti reklamáció esetén a vevőnek a hibát a hiba észlelésétől számított 14 napon belül írásban kell jeleznie a BLACHOTRAPEZ-nek, a elvesztése esetén. 13. A BLACHOTRAPEZ garanciából eredő felelőssége kizárólag a következőkre érvényes:

FONTOS

Az utalványt az eladóval kell kitölteni, és a szerelési munkálatok befejezésétől számított 14 napon belül (legkésőbb a vásárlástól számított 3 hónapon belül) el kell küldeni a megadott címre:

BLACHOTRAPEZ S.R.L. 430015 Baia Mare, Str. Fabricii, Nr. 8A

A garanciajegyet a garanciális időszak alatt meg kell őrizni a VISSZAVÉTELI KUPON feladóvevényével és a vásárlást igazoló dokumentummal együtt. A jótállási igazolás helytelen vagy hiányos kitöltése, az esetleges jótállási igény elutasítását vonhatja maga után.

A GARANCIA AZ ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉST KÖVETŐEN ÉRVÉNYES / 4

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGYB

GARANCIAJEGY

KUPON
VISSZAVÁLTÁS

A BLACHOTRAPEZ hibátlan termék szállítása a vásárlónak, vagy a hibás termék vételárának visszatérítése, figyelembe véve a használat időtartamával arányos értékvesztést, a hibás termék vásárló általi egyidejű visszaküldésével. A követelés rendezésének módja a BLACHOTRAPEZ mérlegelési jogkörében marad. Más típusú követelések a törvény által megengedett mértékben ki vannak zárva. **14.** A BLACHOTRAPEZ nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy további kárért, amely a jótállás tárgyát képező hibával összefüggésben keletkezik. A Vevőnek az áru átadását követően keletkezett fizikai hibából eredő, a termékben önmagában keletkezett hibán kívüli kárigénye kizárt.

15. A BLACHOTRAPEZ a panaszról való értesítéstől számított 14 napon belül írásban vagy telefonon ismerteti a panasz rendezésére vonatkozó álláspontját, a panasz rendezésének módját és elveit, és amennyiben a panasz nem kerül rendezésre, ismerteti a vevővel a döntés indokait.

16. A jótállás nyújtása kizárja az eladó hibákért való felelősségét. Az eladott fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem szünteti meg a fogyasztó jogait a 22. cikk értelmében. (1) bekezdése alapján. **17.** A garanciát a GEO 140/2021, a 21/1992 rendelet és a 296/2004 törvény rendelkezéseivel összhangban nyújtják. A garancia igénybevételének szükséges feltétele a garancia beváltási szelvényének elküldése a Blachotrapez székhelyére (Baia Mare str. Fabricii 8A, Baia Mare) az összeszerelési munkálatok befejezésétől számított 14 napon belül, de legkésőbb a terméknek a BLACHOTRAPEZ raktárból való kiadásának napjától számított 3 hónapon belül. A Vevő köteles a vásárlási dokumentumot a jótállás érvényességi ideje alatt megőrizni. A Jótállás nyilvántartásba vételének elmulasztása vagy a fenti feltételek Vevő általi nem teljesítése, illetve a vásárlást igazoló bizonylat hiánya a jelen Jótállás címén fennálló igények elutasítását vonja maga után (a hivatalos reklamációs eljárás megindításának elmulasztása). **18.** A Jótállási nyilatkozatot a Vevőnek kell benyújtania. A Vevő köteles biztosítani a Blachotrapez képviselője általi ellenőrzés céljából a tetőhöz való biztonságos hozzáférés lehetőségét. Az előző mondatban említett kötelezettség elmulasztása esetén a BLACHOTRAPEZ fenntartja a jogot, hogy a reklamációt megoldatlanul hagyja. **19.** A megfelelő összeszerelési útmutató, az asztal szállítására, tárolására és karbantartására vonatkozó utasítások, a Terméklap, a Nyersanyaglap a jótállási feltételek szerves részét képezik.

KIVÉTELEK

1. A garancia a garanciajegy bejegyzése nélkül nem érvényes. **2.** A garancia nem vonatkozik a tengerparttól 5 km-nél kisebb távolságra telepített termékre. **3.** A garancia nem vonatkozik arra az esetre, ha a termék agresszív kémiai anyagok, füst, korom, cement, réz és a rézbevonatú felületről kifolyó folyadékok, valamint más szerkezeti elemekkel való reakciónak van kitéve. **4.** A garancia nem terjed ki a szállításból, vágásból, összeszerelésből, használatból, nem megfelelő karbantartásból, valamint biológiai képződményekből (pl. moha, alga), mechanikai sérülésekből, tűzből és egyéb vis maior eseményekből eredő termékhibákra. **5.** A kereszthuzat belső része nem tartozik a garanciális védelem hatálya alá. **6.** A garancia nem terjed ki a fényesség, az árnyalat és a színintenzitás változására, a szennyeződésekre és a légköri szennyeződésekre, valamint azokra a mechanikai sérülésekre, amelyeken a javítást

nem megfelelő módon vagy a gyártó által ajánlottaktól eltérő anyagok felhasználásával végezték el festékekkel. Az esztétikai értéket a termék felületének tisztítása után kell értékelni. A külső körülményeknek való kitétség után a szín öregedése megengedett. **7.** A festékanyagot a külső körülményeknek való kitétség miatt nem szabad előregedni. Ne küldje vissza a terméket, amelyen szerelési nyomok vannak. **8.** A garancia nem terjed ki a vágott élek kisebb korróziójára és hámlására, beleértve a gyártást is. **9.** A lap felületén nedvesség és mechanikai sérülés miatt megjelenő sérülések a reklamáció elutasítását eredményezik. **10.** A jótállás nem terjed ki azokra a Blachotrapez termékekre, amelyeket a jótállás kedvezményezettjétől eltérő szervezetek dolgoztak fel vagy módosítottak. **11.** A Blachotrapez nem vállal felelősséget a termék kiadása után keletkezett hiányokért vagy károkért. **12.** A Blachotrapez nem vállal felelősséget. A 0,4 mm vastagságú táblára nem vonatkozik a kereskedelmi garancia. A termék nem megfelelőségére a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesek.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

1. A bádoglemezek mozgatásakor különös figyelemmel járjon el. A lemezeket a helyükön kell rögzíteni. A lemezek egymáson vagy az alapon való elcsúszása károsíthatja a festékbevonatot. **2.** Normál körülmények között a termék a gyári csomagolásban van, kb. a Blachotrapez raktárból való kiadásának időpontjától számított 3 hétig. Ezen időszak után kötelező eltávolítani a védőfóliát, a lapok közé távtartókat helyezni (vagy függőlegesen, pl. a falnak támasztani), a lapokat a padlótól legalább 30 cm-re elválasztani, a terméket száraz és szellőző helyen, a víz szabad lefolyását lehetővé tevő szögben tárolni. A tárolt termék rendszeres ellenőrzést és szemrevételezést igényel a szivárgás vagy egyéb sérülések kiküszöbölése érdekében. A fenti előírásoknak megfelelő maximális tárolási idő a termék Blachotrapez raktárból történő kiadásától számított 3 hónap. **3.** A termék tárolása a védőfóliával leragasztva vagy védőfólia alatt. **3.A** termék ragasztott védőfóliával történő tárolása vagy napfénynek való kitétele a festékbevonat maradandó károsodásához vezet. Ezenkívül a termék hosszú távú, védőfóliával együtt történő tárolása a védőfólia eltávolításának nehézségeihez vezethet, és a ragasztó mögött maradandó szennyeződések hagyhat. **4.** A terméket száraz helyen, állandó hőmérsékleten kell tárolni, védve a túlzott páratartalomtól és a levegő hőmérsékletének ingadozásától. Ennek elmulasztása fehér (horganyzott lemez, Cinkomag) vagy fekete (aluzinkkel bevont lemez) foltokat és a festékbevonat (bevont lemez) károsodását okozhatja. A terméket úgy kell tárolni, hogy elszigeteljük az agresszív reakciót kiváltó anyagoktól, a lemezt ne tegyük ki közvetlen napfénynek és víznek (a lemezbe való beszivárgás lehetősége). Ha a terméket rövid ideig nyitott térben kell tárolni (pl. szerelési munkálatok során), a lemezeket ferdén (a profilozás irányában) kell lefektetni, hogy a nedvesség szabadon távozhasson a lemez felületéről. Biztosítani kell a lemez szellőzésének lehetőségét. **6.** A tárolás során ügyeljen arra, hogy a lap teljes felülete száraz maradjon.

LEMEZVÁGÁS

Hőhatással (hirtelen hőmérséklet-emelkedéssel) járó szerszámok, pl. sarokcsiszolók használata a lemez vágásához NEM megengedett. Ez a bevonat károsodásához vezethet. Ez a szerves és fémbevonat károsodását eredményezi, ami a korróziós folyamat elindulásához vezet.

A korong alól kiszóródó, felhevült reszelék a lemezre esik, és beleolvad a festékbe, ami a kitérősek megjelenését okozza.